

AKKIT 401 TEGELLIJM



- > conform C1 T, grijs
- > voor binnen en buiten
- > voor wanden en vloeren
- . voor keramische wand- en vloertegels, keramisch mozaïek, gres, splijttegels en klinkerplaten
- > zeer goede verwerkbaarheid
- > Correctietijd tot ong. 10 minuten

Productbeschrijving

Poedervormige, water- en vorstbestendige, verrijkte, hydraulisch uithardende dunbedmortel. Voor het leggen van keramische wand- en vloertegels, keramisch mozaïek, gres, splijttegels en klinkerplaten binnen en buiten.

Verpakking:

Reservoir	Pallet
25 KG / PS	48 stk.

Bewaring:

droog, koel en vorstvrij bewaren. Leg zakken niet rechtstreeks op de grond, maar bijv. op een pallet. In onaanbroken originele verpakking ong. 12 maanden te bewaren

Verwerking

Aanbevolen gereedschap:

langzaam draaiende, elektrische menger, geschikt mengvat, troffel, spons.
De getande troffel moet zijn afgestemd op het te leggen materiaal en op de ondergrond.

Mengen:

in een schoon mengvat door inroeren met een langzaam draaiende menger, homogeen en klontervrij mengen (mengtijd ong. 3 minuten).

Verwerken:

de tegellijm in twee stappen op de ondergrond aanbrengen. Bij de 1ste fase wordt een dunne contactlaag opgebracht, op de nog natte laag wordt bij de 2e fase met de gewenste tanding onder een hoek van 45 - 60° het lijmbed opgekamd. Wrijf het te leggen materiaal in het verse mortelbed en verwijder eventuele mortelresten met een natte spons.
Buiten en bij zware belasting moet de combinatiemethode (buttering-floating) worden toegepast.

Gedetailleerde en voor de gezondheid relevante informatie is terug te vinden op de veiligheidsgegevensfiche.

TECHNISCHE FICHE

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +25 °C
Kleur	grijs
Max. tegelformaat	20 x 30 cm
Verbruik na tanding	
Tanding	3 6 8 10 mm
Verbruik ong.	1,5 2,0 2,8 3,6 kg/m ²
Benodigd water ong.	1 25 kg
	0,32 8 l
Roertijd	ong. 3 min.
Rusttijd	geen
Verwerkingstijd	ong. 3 uur
Opentijd	ong. 20 min.
Correctietijd	ong. 10 min.
Begaanbaar	na ong. 24 uur
Voegbaar	na ong. 24 uur
Volledig belastbaar	na ong. 3 dagen
Max. laagdikte	5 mm

Testcertificaten

Getest volgens
EN 12004

Ondergrond

Geschikte ondergronden:

gietbeton-cement, kalkcementbepleistering, metselwerk, gipskartonplaat, gipsplaat, gladgeslepen beton, cellenbeton

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, vormstabil en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en de Algemene regels voor goed vakmanschap".

Veiligheidsrichtlijnen

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet.