

AKKIT 402

FLEXIBELE TEGELLIJM

- conform C2 TE SI, grijs
- voor binnen & buiten
- voor muren & vloeren
- voor keramische tegels, gres en natuursteen
- heel flexibel
- zeer emissiearm - EC I Plus
- geschikt bij vloerverwarming
- zeer goed verwerkbaar
- corrigeertijd ca 15 min.
- zeer geschikt voor het plaatsen van tegel op tegel

Producteigenschappen

Hoog veredelde, poedervormige, water- en vorstbestendige, hydraulisch afbindende flexlijm voor dunbedplaatsing.

Toepassingsgebied

Voor het plaatsen van uiteenlopende keramische tegels, gres en natuursteen binnen en buiten. Uitstekend geschikt voor renovaties (tegel op tegel) en bij vloerverwarming.

Productgegevens

Leveringsvorm: 5 kg doos (108 doos = 540 kg per pallet)

25 kg papieren zak (48 zakken = 1.200 kg per pallet)

Bewaring: Droog opgeslagen in ongeopende originele verpakking op een houten pallet ± 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens

Hoeveelheid aanmaakwater: ± 0,34 l/kg (= 34 %)

Rusttijd: geen

Levensduur van het mengsel: ± 4 uur

Opentijd: ± 30 min.

Versteltijd: ± 15 min.

Max. laagdikte: 5 mm

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C

Begaanbaar: na ± 24 uur

Opvoegen: na ± 24 uur

Volledig belastbaar: na ± 3 dagen

Verbruik na vertanding:

Vertanding	3	6	8	10 mm
± verbruik:	1,5	2,0	2,8	3,6 kg/m ²

Getest volgens

EC I Plus

C2 TE SI

Verwerking

Aanbevolen gereedschap: langzaam lopende elektrische menger, geschikt mengvat, truweel, spons. De lijkam moet op het te plaatsen materiaal en de ondergrond afgestemd worden.

Ondergrond: de ondergrond moet aan de actueel geldende normen beantwoorden en droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, oplosmiddelen en andere losse delen. Op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden zoals beton, dekvloeren, pleisterwerk, klinkers, metselwerk, gipskartonplaten, gipswandbouwplaten, anhydrietdekvloeren en glad ontkist beton. **Mengen:** in een schone bouwemmer door roeren homogeen en klontvrij mengen met langzaam draaiende menger (mengtijd ten minste 3 minuten).

Verwerking: de flexibele tegellijm in twee fases op de ondergrond aanbrengen. In een eerste fase wordt een dunne contactlaag aangebracht. Hierna wordt in een tweede fase op de nog natte laag de flexibele tegellijm uitgestreken met een gepaste lijkam onder een hoek van 45-60°. Het te verkleven materiaal in het verse mortelbed drukken en eventuele mortelresten met een natte spons verwijderen. Bij onbekende steensoorten wordt een test aanbevolen.

Nabehandeling: na het betegelen het oppervlak ± 24 uur tegen mechanische belasting (begaan) beschermen.

Een perfect systeem

een compleet assortiment AKKIT tegeltechniek producten

Belangrijke aanwijzingen

Houd rekening met de normen, richtlijnen en informatiebladen m.b.t. ondergrond. Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze processen. Geen andere producten toevoegen.

Veiligheid en gezondheid:

Productspecifieke informatie over samenstelling, omgang, reiniging, veiligheidsmaatregelen en afvoer vindt u op het veiligheidsinformatieblad.



41057-A03/01 AKKIT 402 - flexibele kleefmortel, geldig vanaf: 1.10.2013.

Dit informatieblad is gebaseerd op onze uitgebreide ervaring en is als juridisch niet-bindend advies bedoeld. Het brengt geen rechtsverplichting of nevenverplichtingen uit hoofde van het koopcontract tot stand. Wij waarborgen de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Om het foutenrisico te helpen reduceren wordt ook beperkende informatie opgegeven. Logischerwijze kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingsgebieden en bijzonderheden volledig opgesomd worden. Informatie waarvan mag worden uitgegaan dat die elke vakman bekend is, wordt niet vermeld. De gebruiker is verplicht zich bij onduidelijkheden te informeren, het product onder eigen verantwoordelijkheid ter plaatse te testen en het product vakkundig te verwerken. Met elke nieuwe versie van het informatieblad wordt de vorige versie ongediend.

AkKit

Eenvoudig. Flexibel. Duurzaam.