

MODULAN 6003 AQUA Multi-Primer

Watergedragen, zeer goed hechtende universele primer



Productomschrijving

Toepassing

Watergedragen, sneldrogende, goed vullende, universele primer met zeer goede hechting, uitstekend geschikt voor het gronden van hout, hardboard, MDF, staal en non-ferro metalen, met uitzondering van zink. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- Zeer goede hechting
- Gemakkelijk te schuren
- Sneldrogend
- Uitstekende dekking en vloeiing
- Hoge dekking
- Weinig geur

Glansgraad

Mat

Kleuren

0,75 l Wit
0,75 l RAL 7001 Zilvergrijs
2,5 l Wit
2,5 l RAL 7001 Zilvergrijs

Verpakking

0,75 l en 2,5 l

Theoretisch rendement

0,75 l > voor 6 - 8 m²
2,5 l > voor 20 - 25 m²

Het verbruik is afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Verwerkingscondities

Minimaal 12 °C voor lucht- en object temperatuur tijdens verwerking en tijdens droging, als ook een relatieve luchtvochtigheid van max. 75%.

Verwerking

Ondergrond	Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Systeem	Ondergrond opschuren. Tussen twee lagen goed matteren met een schuurpad. Breng MODULAN 6003 AQUA Multi-Primer aan. Nieuwe onbehandelde ondergronden: 1x MODULAN 6003 AQUA Multi-Primer aanbrengen. Aflakken met MODULAN arcyl lak.
Bloedende houtsoorten	Bij bloedende houtsoorten vooraf een isolerende primer gebruiken.
Verwerking	Kwast en roller
Verdunning	Product is gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met water.
Droogtijd	Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur. De droogtijden kunnen variëren door de weersomstandigheden, de kleurkeuze en de laagdikte.
Verwerkingsinstructies	Goed roeren voor gebruik. Niet gebruiken in direct zonlicht of regen. Bij staal rekening houden met het dauwpunt.
Algemene informatie	Om een lange levensduur van het systeem te bereiken, dient de verf minimaal één keer per jaar gecontroleerd te worden op mogelijke beschadigingen. Schade moet vakkundig worden gerepareerd.
Reiniging gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met lauw water reinigen.

Productinformatie

Bindmiddel	Alkydhars emulsie
Inhoudsstoffen	Gemodificeerde polyurethaan Alkydhars, polystyrene acrylaat, Anorganische/organische pigmenten, Vulstoffen, Water, Propylene Glycol, Additiven
Dichtheid	1,30-1,35 g/cm ³ , kan verschillen per kleur
VOC	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 100 g/l VOS.
Veiligheidstekst	Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilig gebruik, reiniging en afvalverwerking.

Opslag

Houdbaarheid ca. 12 maanden in originele, gesloten verpakking. Verpakking goed gesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Bewaren tussen +5 en +35 ° C, beschermen tegen hitte en direct zonlicht.

Afval

Breng restanten van vloeibaar materiaal terug naar het verzamelpunt voor oude verf, verwijder restanten van gedroogd materiaal als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk afval of huishoudelijk afval.

Technische informatiestatus 08-2022

Dit productinformatieblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en omgevingsomstandigheden ontslaat de informatie in de folder de gebruiker niet van de verplichting, ook voortvloeiend uit de algemene handelsregels, om zelfstandig de geschiktheid en bruikbaarheid te controleren (bijv. door middel van testvlakken, etc.) voor het beoogde gebruik. Voor aanvragen die niet duidelijk vermeld staan in dit informatieblad kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Als er een nieuwe editie wordt gepubliceerd, verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid.