

MODULAN 6220 AQUA Venti Satin 3in1

Watergedragen, zijdeglanzende 3in1 acrylverf



Productomschrijving

Toepassing

Watergedragen, zijdeglanzende 3in1 acryllak voor een emissiearme, ventilerende grond-, tussen- en aflak afwerking, uitstekend geschikt voor het behandelen van diverse ondergronden zoals hout, hardboard, MDF en non-ferro metalen, met uitzondering van zink. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- Gemak van een 1-pot systeem
- Uitstekende vloei en dekking
- Vochtregulerend
- Vlotte verwerking
- Sneldrogend
- Hoge dekking
- Goede reinigbaarheid

Glansgraad

Zijdeglans

Kleuren

0,75 l Wit
 0,75 l RAL 9010 Zuiver wit
 0,75 l RAL 9016 Verkeerswit
 0,75 l RAL 9001 Crème wit
 0,75 l RAL 7035 Lichtgrijs
 0,75 l RAL 7016 Antracietgrijs
 0,75 l RAL 3000 Vuurrood
 0,75 l RAL 5010 Gentiaanblauw
 0,75 l RAL 6005 Mosgroen
 0,75 l RAL 9005 Gitzwart
 2,5 l Wit
 2,5 l RAL 9016 Verkeerswit
 2,5 l RAL 9001 Crème wit
 2,5 l RAL 9010 Zuiver wit

Verpakking

0,75 l en 2,5 l

Theoretisch rendement

0,75 l > voor 8 - 10 m²
 2,5 l > voor 28 – 33 m²

	Het verbruik is afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Verwerkingscondities	Minimaal 12 °C voor lucht- en object temperatuur tijdens verwerking en tijdens droging, als ook een relatieve luchtvochtigheid van 80%.

Verwerking

Ondergrond	Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond opschuren.
Systeem	Kaal gemaakt of onbehandeld hout: 2x schilderen met MODULAN 6220 AQUA Venti Satin 3in1. Tussen de lagen goed matteren met een schuurpad. Onderhoud: Verwijder stof en vuil. Zorgvuldig schuren. Breng 1 laag MODULAN 6220 AQUA Venti Satin 3in1 aan. Renovatie: Verwijder stof, vuil en niet intacte verflagen. Ondergrond schuren. Waar nodig (schraal) plamuren. Breng 2 lagen MODULAN 6220 AQUA Venti Satin 3in1 aan als primer en aflak. Tussen de lagen goed matteren met een schuurpad.
Bloedende houtsoorten	Bij bloedende houtsoorten vooraf een isolerende primer gebruiken.
Verwerking	Kwast en roller
Verdunning	Product is gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met water.
Droogtijd	Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur (minimaal een nacht laten drogen). De droogtijden kunnen variëren door de weersomstandigheden, de kleurkeuze en de laagdikte.
Verwerkingsinstructies	Goed roeren voor gebruik.
Algemene informatie	Om een lange levensduur van het systeem te bereiken, dient de verf minimaal één keer per jaar gecontroleerd te worden op mogelijke beschadigingen. Schade moet vakkundig worden gerepareerd.
Reiniging gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met lauw water reinigen.

Productinformatie

Bindmiddel	PU-alkyd emulsie
Inhoudsstoffen	Gemodificeerde polyurethaan Alkydhars, Anorganische/organische Pigmente, Water, Propylene Glycol, Additiven

Dichtheid	1,25-1,30 g/cm ³ , kan verschillen per kleur
VOC	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 100 g/l VOS.
Veiligheidstekst	Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilig gebruik, reiniging en afvalverwerking.
Opslag	Houdbaarheid ca. 12 maanden in originele, gesloten verpakking. Verpakking goed gesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Bewaren tussen +5 en +35 ° C, beschermen tegen hitte en direct zonlicht.
Afval	Breng restanten van vloeibaar materiaal terug naar het verzamelpunt voor oude verf, verwijder restanten van gedroogd materiaal als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk afval of huishoudelijk afval.

Technische informatiestatus 08-2022

Dit productinformatieblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en omgevingsomstandigheden ontslaat de informatie in de folder de gebruiker niet van de verplichting, ook voortvloeiend uit de algemene handelsregels, om zelfstandig de geschiktheid en bruikbaarheid te controleren (bijv. door middel van testvlakken, etc.) voor het beoogde gebruik. Voor aanvragen die niet duidelijk vermeld staan in dit informatieblad kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Als er een nieuwe editie wordt gepubliceerd, verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid.