

SPACHELPUTZ 1.5

matt / wit / 1.5mm



Robuuste dispersie pleister

Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- korrel 1,5 mm
- stoot- en slagvast
- gebruiksklaar
- minimale-uitstoot
- oplosmiddelvrij
- weekmakervrij

TOEPASSINGEN

Witte, gebruiksklare pleister op dispersiebasis met korrel voor decoratieve, veerkrachtige wand- en plafondafwerking binnen. Geschikt voor alle binnenpleisters, beton, cement, gips, gipsplaten en stevig hechtende, matte oude verflagen op dispersiebasis. Niet op behang aanbrengen.

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte/ verkoopheenheid
10474870	wit, matt, 1.5mm	15KG

CE-MARKERING EN 15824

	
21	
HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany www.hornbach.com/dop	
5004 MODULAN Spachtelputz 1.5 104748581-CPR1	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Wateropname	NPD
Hechting	≥0,3 MPa
Duurzaamheid	NPD
Warmtegeleidingsvermogen	NPD
Brandbestendigheid	B – s1,d0
Gevaarlijke bestanddelen	NPD
EN 15824 Binnenpleister met organische bindmiddelen, te gebruiken voor binnenwanden, plafonds en pilaren.	

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij, vlak, druk- en trekvast zijn.
Slecht hechtende en afbladderende verlagen en behang verwijderen.
Lijmverf en krijtende oppervlakken en behangplaksel moeten worden afgewassen zonder resten achter te laten.
Nieuwe cement- of kalkcement-onderpleisters minstens 4 weken doorgedroogd zijn.
Oppervlakken zorgvuldig reinigen en stofvrij maken.
Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtkracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.

De technische gegevensbladen van de in dit gegevensblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Verwerking

TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKTE BEELD OF AFWERKLAAG

Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.
Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.

TE VERDUNNEN MET

Water.

OP KLEUR MAKEN

Kan gemengd worden met HORNBACH mengkleuren of bij het HORNBACH verfmengcentrum.

GEREEDSCHAP

vlakspaan, spaan, kunststof vlakspaan, alleen roestvrije gereedschappen gebruiken.

LAAGOPBOUW

Kritische en sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met MODULAN 2101 Diepgrond H.
Zwak- en niet-zuigende ondergronden dienen met MODULAN 2402 HECHTGROND voorbehandeld te worden.
Voor een perfecte hechting de ondergrond voorbehandelen met MODULAN 2401 Voorstrijk, zo mogelijk in dezelfde kleur als de pleister.
De inhoud van de verpakking grondig roeren met een langzaam draaiende menger.
Indien nodig met water verdunnen tot verwerkingsconsistentie.
Met spaan en troffel aanbrengen op korreldikte of machinaal aanbrengen en op korreldikte uitvlakken.
Bij machinale verwerking moeten de aanwijzingen van de fabrikant worden opgevolgd.
Binnen 15 minuten (afhankelijk van de temperatuur) met de kunststofspaan gelijkmatig schuren.
Voor een naadloze bedekking van grotere vlakken moet de laag zonder pauzes worden aangebracht.
Tijdens de bewerking de werktuigen zo nu en dan schoonmaken.
Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)!
Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op dezelfde materiaal productnummers letten.
De inhoud van meerdere verpakkingen met elkaar vermengen, om kleuronderscheid of afzettingen te voorkomen.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een rel. luchtvochtigheid van 65 % droog en overschilderbaar na ca. 8 uur. Doorgedroogd na 2 - 3 dagen. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERBRUIK

1 kg is voldoende voor 0,3 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. Voor binnenpleisters bestaat er geen EU-grenswaarde.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE/ GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproei-nevel niet inademen.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.