

HECHTGROND

matt / wit / conserveringsmiddelvrij



Zorgt voor hechting op lastige ondergronden

Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- creëert grip op ondergronden voor pleisters en muurverf
- niet op zuigende ondergronden
- zonder granulaat dus uiterst geschikt als voorbehandeling voor gladde afwerking
- minimale-uitstoot
- oplosmiddelvrij
- weekmakervrij
- conserveermiddelvrij

TOEPASSINGEN

Witgepigmenteerde, waterdamp doorlatende speciale grondverf met hoog hechtvermogen voor de volgende wand- en plafondafwerkingen. Geschikt voor alle minerale ondergronden zoals beton, cement, houtvezelcementplaten, gips, houtvezelgipsplaten, gipsplaten, behang, raufaser behang en glasvlies en voor het overschilderen van draagkrachtige minerale verflagen of oude, draagkrachtige, matte verflagen op dispersiebasis en latexverven. Voor binnen en buiten. Ook geschikt als grondlaag voor de navolgende bewerking met MODULAN silicaat-verven of silicaat-pleisters op ondergronden die niet geschikt zijn voor pleisters.

ARTIKEL

artikelnummer	kleurnaam	containergrootte/ verkoopheenheid
10474853	wit, matt, conserveringsmiddelvrij	5L
10474868	wit, matt, conserveringsmiddelvrij	10L

MATERIAAL BASIS

kunststof dispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij, vlak, druk- en trekvast zijn.
Aanwezige verflagen testen op geschiktheid, draagkracht en hechtingsvermogen.
Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen.
Lijmverf en krijtende oppervlakken en behangplaksel moeten worden afgewassen zonder resten achter te laten.
Nieuwe cement- of kalkcement-onderpleisters minstens 4 weken laten drogen of fluateren.
Oppervlakken zorgvuldig reinigen en stofvrij maken.
Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtkracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.

De technische gegevensbladen van de in dit gegevensblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Verwerking

TE VERDUNNEN MET

Water.

OP KLEUR MAKEN

Kan gemengd worden met HORNBACH mengkleuren of bij het HORNBACH verfmengcentrum.

GEREEDSCHAP

airless-verfspuit, kwast, verfröller.

AIRLESS TOEPASSING

Verdunning: 0 %

Spuut hoek: 50°

Spuitdruk: 200 bar

Spuit nozzle: 0,019"

Opmerking: Houd de richtlijnen van de fabrikant van het apparaat in acht.

LAAGOPBOUW

Kritische en sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met MODULAN 2101 Diepgrond H.

De inhoud van de verpakking grondig roeren met een langzaam draaiende menger.

Indien nodig met water verdunnen tot verwerkingsconsistentie.

Kan gelijkmatig aangebracht worden met een airless verfspuit, kwast of verfroller.

Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)!

Bij de verwerking van meerdere verpakkingen op dezelfde materiaal productnummers letten.

De inhoud van meerdere verpakkingen met elkaar vermengen, om kleuronderscheid of afzettingen te voorkomen.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 12 uur. Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERBRUIK

1 L is voldoende voor 10 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 10 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 30 g/l (categorie A/g vanaf 2010).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE/ GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.