



Omschrijving	Transparante PU Vernis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Uitstekende verwerking ■ Goede vloei ■ Sneldrogend ■ Accentueert de houtnerf
Toepassingen	Bescherming en verfraaiing van houtwerk binnen en buiten.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	PU gemodificeerde Alkydhars
Theoretisch rendement	Ca. 11 - 14 m ² per liter, afhankelijk van verwerking en ondergrond.
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C	■ Na ca. 4 uur stofdroog. ■ Na ca. 8 uur kleefvrij. ■ Na ca. 24 uur overschilderbaar. ■ Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden en laagdikte.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 85%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter

Kleur Transparant

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht).
- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Eventueel repareren in de kleur van het hout.
- Oude intacte laklagen e.d. grondig schuren.
- Waslagen volledig verwijderen.
- Schuren/matteren in de richting van de houtnerf (om krassen te voorkomen).

Afwerking

Bestaande intacte lagen

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf.
- Met 2-3 lagen afwerken.
- Aanbrengen in de richting van de houtnerf en gelijkmatig verdelen.
- Tussen de lagen goed matteren.

Kaal gemaakt hout

- 1e laag 10 tot 20 % verdunnen.
- Minimaal 2-3 keer onverdund afwerken.
- Aanbrengen in de richting van de houtnerf en gelijkmatig verdelen.
- Tussen de lagen goed matteren.

Tip

Bepaalde tropische houtsoorten bevatten inhoudsstoffen welke o.a. de droging nadelig kunnen beïnvloeden.

Door toepassing van unieke UV-filters kan er, bij meerdere verflagen op vooral donkere houtsoorten, een lichte waasvorming zichtbaar zijn.

Periodiek reinigen van het schilderwerk bevordert de levensduur.

