



<b>Omschrijving</b>	<b>Krasvaste aflak op terpentinebasis, voor binnen en buiten.</b>
<b>Belangrijkste eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Snelle droging en goede doordroging</li><li>■ Kras- en stootvast</li><li>■ Verwerkbaar vanaf 5°C</li><li>■ Hoge dekkraft</li><li>■ Uitstekende vloei</li></ul>
<b>Toepassingen</b>	Uitstekend geschikt voor het aflakken van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, staal, etc.

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Bindmiddel</b>	Gemodificeerde PU-Alkydhars
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 13 - 15 m <sup>2</sup> per liter, bij 70 µm natte laagdikte.
<b>Glansgraad</b>	Hoogglans
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.</li><li>■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.</li></ul>

## VERWERKINGSGEGEVENS

<b>Verwerking</b>	Kwast en roller.
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Na ca. 1 uur stofdroog.</li><li>■ Na ca. 2 uur kleefvrij.</li><li>■ Na ca. 16 uur overschilderbaar.</li></ul>
<b>Droging bij 5°C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Na ca. 4,5 uur stofdroog.</li><li>■ Na ca. 7 uur kleefvrij.</li><li>■ Na ca. 24 uur overschilderbaar.</li></ul> <p>Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.</p>
<b>Verwerkingscondities</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Optimaal &gt; 5°C en luchtvochtigheid &lt; 75%.</li><li>■ Ondergrond temperatuur minimaal 3°C boven dauwpunt.</li></ul>

- Bij hogere temperaturen dient men rekening te houden met de aandroging.
- Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

**Verdunning** Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine.  
Goed roeren voor gebruik.

**Reiniging materialen** Direct schoonmaken met lauw terpentine.

---

## LEVERING

**Verpakking** 0,75 liter en 2,5 liter

**Kleur** Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.  
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

**Basis** Wit/basis 1, 3 en 7

---

## SYSTEEM

**Voorbehandeling**

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Indien nodig, ontvetten.
- Niet intacte verflagen verwijderen.
- Gladde ondergronden opschuren.
- Waar nodig (schraal) plamuren.
- Kaal gemaakte en onbehandelde delen voorbehandelen met Build Grondverf.

**Afwerking**

**Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II**

- Reinigen en schuren.
- Voor- en/of aflakken met Build Krasvaste Lak.

**Bestaande intacte verflagen (alkydhars)**

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
- Voor- en aflakken met Build Krasvaste Lak.

*of*

- Overgronden met Build Grondverf.
- Voor- en aflakken met Build Krasvaste Lak.

**Kaal gemaakt hout**

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Gronden met Build Grondverf.
- Voor- en aflakken met Build Krasvaste Lak.

**Belangrijk**

- Tussen de lagen goed matteren.

---

