



Omschrijving	Kras- en slijtvaste aflak op terpentinebasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Snelle droging ■ Stoot- en slijtvast ■ Hoge dekkraft ■ Uitstekende vloei ■ Goede buitenduurzaamheid
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor het aflakken van gevel-timmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden, constructies, luifels, stalen voorbehandelde onderdelen, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Gemodificeerde PU-Alkydhars
Theoretisch rendement	Ca. 14 - 16 m ² per liter, bij 70 µm natte laagdikte.
Glansgraad	Hoogglans
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C / 75 µm natte laagdikte	■ Na ca. 1 uur stofdroog ■ Na ca. 2 uur kleefvrij ■ Na ca. 16 uur overschilderbaar ■ Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.
Verwerkingscondities	■ Optimaal > 12°C en luchtvochtigheid < 75%. ■ Voor gebruik goed oproeren. ■ Bij staal rekening houden met dauwpunt en luchtvochtigheid. ■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

Verdunning Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine.
Voor gebruik goed oproeren.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met terpentine.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Indien nodig, ontvetten.
- Niet intacte verflagen verwijderen.
- Gladde ondergronden opschuren.
- Waar nodig (schraal) plamuren.
- Staal gronden met Build Metaal IJzermerie en hout gronden met Build Grondverf.

Afwerking

Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
 - Voor- en aflakken met Build Industrielak.
- of
- Overgronden met Build Grondverf.
 - Voor- en aflakken met Build Industrielak.
 - Tussen de lagen goed matteren.

Kaal gemaakt hout

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Gronden met Build Grondverf.
- Voor- en aflakken met Build Industrielak.
- Tussen de lagen goed matteren.

