

ROLLPUTZ 1.0

matt / wit / 1.0 mm



Dispersie-decorpleister

Productomschrijving

PRODUCT VOORDELEN

- fijne korrel 1,0 mm
- eenvoudig te verwerken
- gebruiksklaar
- minimale-uitstoot
- oplosmiddelvrij
- weekmakervrij

TOEPASSINGEN

Witte, gebruiksklare decorpleister op dispersiebasis met extra fijne korrel voor decoratieve wand- en plafondafwerking binnen. Geschikt voor alle binnenpleisters, cementpleister, beton, gipskartonplaten, stevig hechtende, matte oude verflagen op dispersiebasis. Niet op behang aanbrengen. Zorgt voor decoratieve, extra fijne wandstructuren.

ARTIKEL

kleurnaam	containergrootte/ verkoopheenheid
wit, matt, 1.0 mm	7.5KG, 15KG

MATERIAAL BASIS

Kunststof dispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij, vlak, druk- en trekvast zijn.
Slecht hechtende en afbladderende verflagen en behang verwijderen.
Leemverf, resten van behangplaksel en poederende oppervlakken volledig afwassen.
Nieuwe cement- of kalkcement-onderpleisters minstens 4 weken doorgedroogd zijn.
Oppervlakken zorgvuldig reinigen en stofvrij maken.
Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm duiden op krijten van de ondergrond.

Controle op draag- en hechtkracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond.

Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken absorberen het water snel en verkleuren donker.

Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.

De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.

Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet te maken.

Verwerking

TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKE BEELD OF AFWERKLAAG

Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.
Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.

TE VERDUNNEN MET

Water

OP KLEUR MAKEN

Kan gemengd worden met HORNBACH mengkleuren of bij het HORNBACH verfmengcentrum.

GEREEDSCHAP

verfroller, kwast, borstel, vlakspaan, troffel, verfspuit, alleen roestvrije gereedschappen gebruiken.

LAAGOPBOUW

Kritische en sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met MODULAN 2101 Diepgrond H.
Zwak- en niet-zuigende ondergronden dienen met MODULAN 2402 HECHTGROND voorbehandeld te worden.
Voor een perfecte hechting de ondergrond voorbehandelen met MODULAN VOORSTRIJK 2401, zo mogelijk in dezelfde kleur als de pleister.
De inhoud van de verpakking grondig roeren met een langzaam draaiende menger.
Indien nodig met water verdunnen tot verwerkingsconsistentie.
Kan worden aangebracht met een verfroller, kwast, borstel, troffel en spaan of een geschikte verfspuit.
Verfroller voor gebruik licht bevochtigen zodat het de structuurverf goed kan opnemen.
Gelijkmatig aanbrengen.
Om afzettingen te voorkomen, samenhangende oppervlakken zonder pauze bewerken.
Het resultaat is een pleisterstructuur, die binnen 20 minuten (afhankelijk van de temperatuur) kan worden gevormd met een structuurwerktuig naar keuze.
Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)!
Bij de verwerking van meerdere verpakkingen in dezelfde kleur op dezelfde materiaal chargenummers letten.
De inhoud van meerdere verpakkingen met elkaar vermengen, om kleuronderscheid of afzettingen te voorkomen.

DROOGTIJD

Bij +20 °C en een rel. luchtvochtigheid van 65 % oppervlaktedroog en overschilderbaar na ca. 8 uur. Doorgedroogd na 2–3 dagen.
Hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERBRUIK

1 kg is voldoende voor 1,5 m² bij één verlaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL

Acrylaat-copolymeer, titaandioxide, talk, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddel: Benzisothiazolinonen, pyrithionzink, chloroisothiazolinone.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG

Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. Voor binnenpleisters bestaat er geen EU-grenswaarde.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

ALGEMENE INFORMATIE

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG

De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.

AFVALBEHANDELING

Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.