



A920 EXPRESSMÖRTEL

KANT-EN-KLARE VOEGMASSA

TECHNISCH BULLETIN

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Voor onmiddellijke reparaties aan metselwerk, steen, beton en thermische isolatiesystemen
- Voor gebruik binnen en buiten
- Kan overschilderd worden
- Grove korrelstructuur
- Gemakkelijk aan te brengen
- Snel regen- en weerbestendig

PRODUCTOMSCHRIJVING

A920 EXPRESSMÖRTEL is een gebruiksklare voegmortel van hoge kwaliteit met een optimaal hechtingsspectrum voor toepassingen binnen en buiten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor het vullen en repareren van nieuwe en beschadigde voegen en scheuren, tussen klinkersteenstrips, klinkers en metselwerk. Over het algemeen hecht het product uitstekend op vele bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, steen en mortel. Het voegmiddel kan ook worden aangebracht op licht vochtige ondergronden en is meestal na een paar uur regen- en weerbestendig. Het product kan overschilderd worden na volledige uitharding. Een voorafgaande test wordt aanbevolen. Buitentoepassingen alleen bij goede droge weersomstandigheden gedurende ten minste 5 uur na het aanbrengen. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, neopreen en bitumineuze ondergronden. Niet geschikt voor voegen onder constante waterbelasting en voor dilatatievoegen.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

De voegflanken of lijmpoppervlakken moeten stevig, droog en vrij van vuil, stof, vet, olie en andere vreemde stoffen zijn. Sterk absorberende ondergronden voorstrijken met een met water verdund voegmiddel. Hechtingstesten worden aanbevolen voor het aanbrengen.



VERWERKING

Het wordt aanbevolen om de bijgeleverde V-nozzle of een standaardnozzle met een spuitopening van 8 mm te gebruiken en het product gelijkmatig aan te brengen (langzaam vervroegen). Druk het product ongeveer 5 minuten na het aanbrengen stevig aan en bewerk de voeg met een voeggereedschap. Verwijder na 10-20 minuten het overtollige materiaal rond de voegen met een handborstel of een vochtige spons. Tijdens het droogproces wordt het product iets donkerder. Voor een optimaal eindresultaat mag het product niet worden aangebracht op oppervlakken die tijdens het aanbrengen worden blootgesteld aan de zon.

OPSLAG

24 maanden indien koel en droog bewaard.

LEVERINGSFORMULIER

300 ml Patroon, artikelnummer 30626260

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Acrylaatdispersie
Kleur	Steengrijs
Stabiliteit (DIN 52 454-ST-U26-23)	Stabiel < 2 mm
Spec. gewicht (DIN 52 451-PY)	ongeveer 1,66 g/ml
Shore A hardheid	ongeveer 80
Volumeverlies	ongeveer 5 %
Bedrijfstemperatuur	+ 5 °C tot + 40 °C
Gereedschap reinigen	Reinig het gereedschap na gebruik met water. Handen kunnen worden gereinigd met schoonmaakdoekjes en/of water en zeep.



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veiligheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

