



Omschrijving	Elastische muurverf voor glasweefsel en elke andere ondergrond, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	■ Schimmel- en waterbestendig ■ Watergedragen ■ Zeer hoog laagdikte bereik 0,20 - 0,70 mm ■ Haarscheur overbruggend ■ Weinig tot geen metal marking en vuilaanhechting ■ Waterdamp doorlatend ■ Duurzame elasticiteit
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor afwerking van metsel- en pleisterwerk, glasweefsel, metalstud, gipselementen, (gas)beton en dergelijke ondergronden. De wandoplossing voor hotels, utiliteitsbouw, onderwijs- en gezondheidsinstellingen.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaat
Theoretisch rendement	Ca. 2 - 10 m ² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. ■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Schrobbvastheid	Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, borstel, roller en airless Airless spuitdruk 200 bar, spuitnozzle 0,021 inch
-------------------	--

**Droging bij 20°C
en 50% r.v.**

- Na ca. 1 uur stofdroog.
- Na ca. 12 uur overschilderbaar.

Verwerkingscondities

- Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%.
- Voor gebruik goed oproeren.

Verdunning

Bij voorkeur onverdund verwerken.

Reiniging materialen

Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.

Basis

Wit/basis 1

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn
- Loszittende delen verwijderen
- Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen
- Bij beton cementshuid verwijderen

Afwerking

- Vervolgens afwerken met een volle laag Build Ultra FLEX 2530, welke nog kan worden nagerold met een structuurroller

