



RENO X588 FILL 2K ALLROUND

REPARATIE MORTEL

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Tweecomponenten
- Flexibel
- Binnen en buiten

PRODUCTOMSCHRIJVING

RENO X588 FILL 2K ALLROUND is een speciale tweecomponentenmortel voor het afdichten van scheuren en uitbraakplekken in wanden en vloeren, ook geschikt voor het afsmeren van dakpannen en voor het verlijmen van tegels enz.

RENO X588 FILL 2K ALLROUND is een oplosmiddelvrije, zeer flexibele tweecomponentenmortel bestaande uit een vloeibare kunstharstdispersie en een vezelversterkte, met kunstharst gemodificeerde poedercement. Na uitharding is **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** vorstbestendig.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Kan binnen en buiten worden gebruikt.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

Verwijder niet-dragende ondergronden zoals loszittend pleisterwerk en verf, ruw gladde oppervlakken op, beitel grindzakken en scheuren open. Het te bewerken oppervlak moet vochtig zijn, d.w.z. een droge ondergrond moet lichtjes voorbevochtigd worden. Als de ondergrond te nat is door indringend vocht, moet hij worden ontwaterd voor de renovatie met **BLOCK C902 TERRA XPRESS**. Voor een betere hechting adviseren wij een grondlaag van **GRIP A526 MULTI** die na ca. 1 uur kan worden behandeld met **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**.

VERWERKING

Meng de verpakking **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** (poeder en vloeistof). Meng voor kleinere hoeveelheden alleen de benodigde hoeveelheid in de verhouding: 4 delen poeder en 1 deel vloeistof. Voeg druppelsgewijs water toe aan het mengsel om het gladder te maken. Na het mengen ongeveer 10 minuten laten rusten. De verwerkingstijd is ongeveer 2 uur. Maak daarom niet meer materiaal aan dan in deze tijd verwerkt kan worden.



Het gebruiksklare mengsel **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** wordt in één stap aangebracht met een spaan, troffel of borstel. Tijdens de uithardingsfase moet het behandelde oppervlak worden beschermd (afgedekt) tegen vorst, vocht en fel zonlicht. Na uitharding kan het oppervlak worden voorzien van een verflaag, cement-, kalk- of renovatiepleister of een dekvloer. Een hechtlaag van **GRIP A526 MULTI** wordt aanbevolen.

OPSLAG

RENO X588 FILL 2K ALLROUND moet droog en vorstvrij bewaard worden, ongebruikt materiaal moet afgesloten in de originele verpakking bewaard worden. **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** is in de afgesloten originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar, mits goed bewaard.

LEVERINGSFORMULIER

1 kg Blik, artikelnummer 30621775

2,5 kg Emmer, artikelnummer 30621785

GISCODE

ZP1

D1

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Tweecomponenten systeem bestaande uit: • Component 1: Speciaal cementmengsel • Component 2: waterige dispersie
Kleur	Component 1: Grijs Component 2: melkwit
Bedrijfstemperatuur	Van +5°C tot +30°C Kan worden gebruikt, nooit bij vorst
Verbruik	Afhankelijk van de schade, ca. 2,5 kg/m ² - 3,0 kg/m ² per laag
Gereedschap reinigen	Spoel gereedschap onmiddellijk na gebruik af met veel water. Anders kunnen opgehoopte resten alleen mechanisch worden verwijderd.
Mengverhouding	Voor kleinere hoeveelheden: 4 delen poeder en 1 deel vloeistof



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veiligheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

