



BLOCK A715 HYDRO CREME

HORIZONTALE BARRIÈRE, CRÈME

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Stopt opstijgend vocht
- Droogt vochtige muren
- Zeer gemakkelijk te injecteren

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK A715 HYDRO CREME is een zeer hoogwaardig product met een hoog rendement voor het creëren van een horizontale barrière op basis van silaan / siloxaan. Optimale resultaten worden bereikt bij toepassing in de bedvoeg van een gemetselde muur. Gemakkelijk en snel aan te brengen in de patroon.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bij optrekkend vocht om een horizontale barrière te creëren druppelt **BLOCK A715 HYDRO CREME** niet. Eenmaal de boorgaten vullen met **BLOCK A715 HYDRO CREME** is voldoende. Eén rij boorgaten volstaat.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

Verwijder verf, pleister of iets dergelijks om de voeg zichtbaar te maken. Boor de gaten in een voeg ongeveer 15 cm boven de grond. Kies bij gebruik in de kelder de eerste voeg boven de vloer. Controleer bovendien of de buitenste keldermuur voldoende is afgedicht. Boor de gaten met een diameter van 12 mm, op een maximale afstand van 12,5 cm, direct in de voeg. De boordiepte wordt berekend op basis van de muurdikte min ongeveer 15 mm. Verwijder het boorstof uit de gaten.

VERWERKING

Bevestig de bijgeleverde injectieslang aan de patroonpunt en vul het boorgat volledig met **BLOCK A715 HYDRO CREME**. Na het drogen moeten de boorgaten worden afgedicht met een waterdichte mortel zoals **BLOCK C581 HYDRO CREME**.



OPSLAG

BLOCK A715 HYDRO CREME moet vorstvrij bewaard worden. **BLOCK A715 HYDRO CREME** is in gesloten originele verpakking en bij correcte bewaring minstens 24 maanden houdbaar.

LEVERINGSFORMULIER

290 ml Patroon, artikelnummer 30621382

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Silaan/siloxaan gebaseerd
Kleur	Wit
Bedrijfstemperatuur	Van +5°C tot +25°C Kan worden aangebracht, nooit bij vorst
Verbruik	• Bij 100 mm laagdikte ca. ½ patroon • Voor 200 mm laagdikte ca. ½ - 1 patroon • Voor 300 mm laagdikte ca. 1 cartridge • Voor 400 mm laagdikte ca. 1 ½ -2 patroon Het verbruik is afhankelijk van het absorptievermogen van het metselwerk
Reinigen gereedschap	Reinig gereedschap met zeepwater



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

