



BLOCK C581 HYDRO LOCK

BOORGAT SLURRY

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Voor optrekkend vocht
- Voor het vullen van boorgaten en scheuren
- In combinatie met **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** en **BLOCK A715 HYDRO CREME**

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK C581 HYDRO LOCK wordt gebruikt om boorgaten af te dichten na het aanbrengen van **BLOCK A715 HYDRO CREME**.

BLOCK C581 HYDRO LOCK is een hydraulisch reagerende afdichtingskit.

BLOCK C581 HYDRO LOCK heeft een hoog vochtgehalte en een goede weerstand tegen chemische en fysische belastingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruik **BLOCK C581 HYDRO LOCK** om scheuren en holle ruimten in het metselwerk af te dichten (voordat u **BLOCK A715 HYDRO CREME** aanbrengt).

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

BLOCK C581 HYDRO LOCK kan ook in vochtig metselwerk worden aangebracht.

VERWERKING

Afdichten van boorgaten na behandeling met **BLOCK A715 HYDRO CREME**

Meng 1 kg **BLOCK C581 HYDRO LOCK** met ongeveer 240 ml water tot een medium consistentie. Indien nodig kan de consistentie dunner worden gemaakt door 30 ml water toe te voegen. Laat het mengsel ca. 5 minuten staan, daarna is het klaar voor gebruik.

BLOCK C581 HYDRO LOCK wordt met de bijgeleverde trechter op de boorgaten aangebracht. Snijd de punt van de trechter ca. 3 - 5 cm af voor het inbrengen, breng de trechter vervolgens in, vul tot de helft en stamp aan met een ronde staaf.

Het bewerkte oppervlak moet tegen vorst worden beschermd tot het is uitgehard.



Dicht scheuren en gaten in metselwerk/ holle bakstenen.

Meng 1 kg **BLOCK C581 HYDRO LOCK** met ongeveer 240 ml water tot een gemiddelde consistentie. Indien nodig kan de consistentie dunner gemaakt worden door 30 ml water toe te voegen. Laat het mengsel ongeveer 5 minuten rusten, daarna is het klaar voor gebruik.

Opmerking:

Als later een horizontale barrière moet worden gebouwd met **BLOCK A715 HYDRO CREME**, moet **BLOCK C581 HYDRO LOCK** in de lekkende scheuren, gaten of holtes worden gevuld tot de beschadigde zone dicht is. De behandelde zone moet tegen vorst worden beschermd tot deze is uitgehard.

OPSLAG

BLOCK C581 HYDRO LOCK moet droog en vorstvrij worden bewaard, onbewerkt materiaal moet in de originele verpakking worden bewaard.

BLOCK C581 HYDRO LOCK is in de afgesloten originele verpakking tot 12 maanden houdbaar, mits op de juiste wijze bewaard.

LEVERINGSFORMULIER

2,5 kg Emmer, artikelnummer 30621530

GISCODE

ZP1

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Poedervormig mengsel van cement, zand en additieven
Kleur	Grijs
Bedrijfstemperatuur	Van +5°C tot +30°C Kan worden gebruikt, maar niet bij vorst
Verbruik	Ca. 2 kg/lfdm voor het vullen van boorgaten na aanbrenging van BLOCK A715 HYDRO CREME Voor holle ruimten is het verbruik overeenkomstig hoger.
Reinigen gereedschap	Spoel het gereedschap onmiddellijk na gebruik af met veel water.
Mengverhouding	Voeg aan 1 kg BLOCK C581 HYDRO LOCK ongeveer 240 ml water toe.
Vorst- en dooizoutbestendig	Na uitharding



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

