



BLOCK B705 TOP ELASTIC

ZEER ELASTISCHE BITUMEN DAKBARRIÈRE

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Voor permanente waterdichting van daken, kelders, funderingen, balkons enz.
- Zonder oplosmiddelen

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK B705 TOP ELASTIC is een hoogwaardige ééncomponent bitumen-rubber emulsie voor permanente waterdichting. **BLOCK B705 TOP ELASTIC** zorgt voor een uitzetbare, hoogelastische, scheuroverbruggende deklaag en dus voor een permanente barrièrelaag. Na droging gedraagt **BLOCK B705 TOP ELASTIC** zich na uitdrogen als een naadloos gesloten film en biedt zo optimale veiligheid voor oude en nieuwe gebouwen. Het is bestand tegen dooizout en rot.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Te gebruiken voor renovatie en nieuwbouw van platte daken. Voor het afdichten van daken, balkons en terrassen en keldermuren, funderingen en plinten tegen grondvocht.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

De ondergrond moet schoon, vetvrij en overal droog tot vochtig zijn (niet nat met een zichtbare waterfilm). In het geval van ouder dakbedekkingsvilt of gelijkaardig, snijd alle bestaande bellen en holtes open.

VERWERKING

Breng een grondlaag **GRIP B501 BITUMEN** aan en laat die ongeveer 1 uur drogen. Breng vervolgens **BLOCK B705 TOP ELASTIC** rechtstreeks uit de kunststof emmer aan in 2 lagen. Breng de eerste laag aan in een dikte van 1,5 - 2 mm. Laat 4 - 12 uur drogen, afhankelijk van het weer, maar minstens tot de laag niet meer kleeft en beloopbaar is. Breng vervolgens de tweede laag aan in dezelfde dikte. Bescherm de verse coating tegen regen totdat deze is opgedroogd. Laat grondig drogen.



Speciale gevallen:

Voor bijzonder belaste plaatsen, zoals in- en uitlaten, nokken, knikken enz. kan een versterking van **BLOCK T506 TERRA FABRIC** in de coating worden verwerkt. Inbrengen in de licht gedroogde eerste laag en dan verdergaan zoals beschreven. Indien **BLOCK B705 TOP ELASTIC** gebruikt wordt voor het waterdicht maken van buitenmuren, moet deze coating vóór het vullen mechanisch beschermd worden, bv. met Styrodur platen of gelijkaardig.

OPSLAG

Tot 24 maanden houdbaar in de originele verpakking. Beschermen tegen vorst en sterke hitte.

LEVERINGSFORMULIER

12 l Emmer, artikelnummer 30622400

GISCODE

BBP10

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Bitumenemulsie
Kleur	Donkerbruin
Verwerkingsomstandigheden	Van +5°C tot +35°C Kan worden gebruikt, nooit bij vorst
Verbruik	Ca. 1 tot 1,5 liter/m ² per laag
Gereedschap reinigen	Gereedschap kan goed worden schoongemaakt met terpentinesurrogaat
Verwijdering	Resten van uitgeharde BLOCK B705 TOP ELASTIC coatings kunnen als bouwafval verwijderd worden



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgang: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

