



BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE

ZELFKLEVENDE AFDICHTINGSTAPE

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Bestand tegen regen en UV-straling
- Bestand tegen luchtvervuiling
- Gemakkelijke verwerking
- Hoge kleefkracht
- Zeer goede vervormbaarheid
- Bestand tegen veroudering

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE is een zelfklevende, 1,2 mm dikke afdichtingstape met een flexibele film. De zichtbare zijde heeft een speciale UV-bestendige coating.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE wordt gebruikt voor het afdichten van dakramen, dakranden, lichtkoepels en lichtlijnen. Ook geschikt voor het beschermen van borstweringspanelen, dakranden en daklatten. Voor het afdichten van dakdoorbrekingen en naden tussen (prefab) elementen. Voor reparaties van loodslabben, goten, regenpijpen en van bitumineuze dakbedekkingen. Bijzonder geschikt voor ingewikkelde details en aansluitingen door zijn vervormbaarheid en permanente maatvastheid. Uitstekende hechting op bitumen. Goede hechting op metalen zoals lood, aluminium, koper, zink en staal, maar ook op glas en veel kunststoffen zoals PVC en ABS. **GRIP N511 TOP TAPE** wordt aanbevolen op zeer poreuze ondergronden.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Verwijder roest en losse verflagen met een staalborstel. Ontvet metalen ondergronden indien nodig met **Solvent 270**. Vul zeer ruwe en oneffen ondergronden op met **BLOCK B536 TOP FIX**.

Toepassing: De folie blijft kreukvrij als je de beschermfolie verwijdert en tegelijk de tape aanbrengt. Je kunt natuurlijk ook eerst de gewenste lengte afsnijden en de beschermfolie kort voor het aanbrengen verwijderen. De initiële kleefkracht is enorm, zodat correcties bijna onmogelijk zijn. Rol geen stroken af die te lang zijn. Overlap elkaar bij het lijmen minstens 50 mm.



Druk de tape over het hele oppervlak met een doek of rol het op met een roller. Er mogen geen luchtbellens ingesloten zitten. Als er toch luchtbellens vastzitten, moeten deze opzij worden gedrukt.

OPMERKINGEN

- 1) Voor bewegingsvoegen drukt u eerst een schuimstrook in de voeg, maar zo dat het schuim boven het oppervlak uitsteekt. Plak er vervolgens **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE** Super overheen, zodat er in het midden van de tape een lus ontstaat. Hierdoor kan het midden van de tape bewegen.
- 2) Niet cementeren of in beton gieten **BLOCK B738/ B747/ B766/ B775 TOP TAPE**.
- 3) Niet verwerken bij vorst of regen.
- 4) Onderwatertoepassingen alleen op gesloten poreuze ondergronden.
- 5) Als **BLOCK B738/B747/B766/B775 TOP TAPE** wordt aangebracht op acrylglas (PMMA, plexiglas, perspex, enz.) en polycarbonaat (Lexan, Makroion), is er geen schade te verwachten als deze materialen spanningsvrij worden geïnstalleerd.

OPSLAG

Als de tape op een droge plaats en bij temperaturen tussen + 10°C en + 30°C wordt bewaard, kan hij minstens 12 maanden worden bewaard.

LEVERINGSFORMULIER

B738, artikelnummer 30622583	aluminium (6x5 cm breed)
B738, artikelnummer 30623191	aluminium (4x7,5cm breed)
B738, artikelnummer 30623169	aluminium (3x10 cm breed)
B738, artikelnummer 30623189	aluminium (2x15 cm breed)
B738, artikelnummer 30622581	aluminium (1x30 cm breed)
B747, artikelnummer 30623225	lood (6x5 cm breed)
B747, artikelnummer 30623192	lood (4x7,5 cm breed)
B747, artikelnummer 30623455	lood (3x10 cm breed)
B747, artikelnummer 30623223	lood (2x15 cm breed)
B747, artikelnummer 30623228	lood (1x30 cm breed)
B766, artikelnummer 30623193	koper (10x7,5 cm breed)
B775, artikelnummer 30625522	zwart (4x7,5 cm breed)

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Kleuren	Aluminium, lood, koper, zwart
UV-bestendigheid	Goed
Brandgedrag	Klasse E
Bedrijfstemperatuur	Minimaal +5°C tot +45°C
Uitzonderingspunt	≥ + 85 °C
Koud buiggedrag	≤ - 30 °C
Maximale trekkracht	> 200 N/50mm
Waterdichtheid	Doorgelaten 2kPa
Treksterkte	> 30 N
Waterdampdoorlaatbaarheid sd	> 1500 m
Rollengte	10 Meter
Massasterkte	1,2 mm
Rolbreedtes	5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 30 cm



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

