



BLOCK B981 TOP SPRAY

BITUMEN-SPRAY

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Gemakkelijke toepassing
- Nauwkeurig spuiten
- Buitenkant

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK B981 TOP SPRAY is geschikt voor het afdichten van aansluitingen en voor kleine herstellingen, vooral in de dakzone. Ideaal voor overgangsgebieden van metaal en dakvilt.

BLOCK B981 TOP SPRAY kenmerkt zich door een gemakkelijke toepassing en nauwkeurig spuiten zonder extra gereedschap.

BLOCK B981 TOP SPRAY druipt niet, is sneldrogend en bestand tegen zout en water.

BLOCK B981 TOP SPRAY is een verspuitbaar bitumen voor kleine herstellingen, vooral op daken. Na droging vormt de coating een blijvend elastische, hechtende beschermlaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BLOCK B981 TOP SPRAY hecht op veel verschillende ondergronden zoals metalen, minerale ondergronden, dakvilt, hout en dergelijke.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

De te behandelen ondergronden moeten schoon, droog en vrij van olie, vet en roest zijn.

VERWERKING

Schud de spuitbus minstens 2 minuten na het horen van de mengkogels. Verstui **BLOCK B981 TOP SPRAY** vanop een afstand van 25-30 cm in een zo gelijkmatig mogelijke laag. Enkel buiten en in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Als de spuitbus niet volledig geleegd moet worden, is het noodzakelijk om de spuitkop onmiddellijk na gebruik te reinigen. Houd hiervoor de spuitbus ondersteboven en spuit tot er geen kit meer uit komt.



OPSLAG

BLOCK B981 TOP SPRAY moet koel, droog en rechtop bewaard worden.

BLOCK B981 TOP SPRAY is in de afgesloten originele verpakking ongeveer 24 maanden houdbaar, mits op de juiste manier bewaard.

LEVERINGSFORMULIER

500 ml blik, artikelnummer 30622526

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Afdichtingsmiddel op basis van bitumen
Formulier	Aerosol
Kleur	Zwart
Ruik	Oplosmiddelachtig
Dichtheid	0,83 g/cm ³
Verwerkingsomstandigheden	Kan worden gebruikt van - 5°C tot + 40°C, optimaal tussen + 16°C en + 25°C
Verbruik	Afhankelijk van de toepassing
Droog stof	Na ongeveer 60 tot 90 minuten
Doordroging	Na ongeveer 3 tot 4 uur bij 600 mμ en 20°C
Temperatuurbestendigheid	-25°C tot + 80°C



**schwarz
zwart
noir
nero**

Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

