

MODULAN 350 reparatiespachtel

Plamuur voor kleinere reparaties



Productbeschrijving

Toepassingsgebied

Geschikt voor kleine reparatiewerkzaamheden zoals het opvullen van plug- en boorgaten of het repareren van kleine scheuren en gaten binnenshuis. Krimpt nauwelijks.

Eigenschappen

- Gemakkelijk te verwerken
- Droogt snel
- Goede schuurbaarheid
- Voor binnen

Soort bindmiddel

Kunststofdispersie

Kleur

Wit

Inhoud

0,33 kg/1 kg

Verbruik

Ca. 1,8 kg per m² bij 1 mm aanbrengdikte. Het verbruik kan afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en van het aanbrengproces variëren. Exacte verbruikshoeveelheden moeten worden bepaald door een proeflaag op het object aan te brengen.

Verwerkingstemperatuur

Tijdens het verwerken en drogen moet een constante object- en omgevingstemperatuur van minstens +5 °C worden aangehouden.

Verwerking

Ondergrond	Toepasbaar op alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, gips-, kalk- en cementpleister), geverfde oppervlakken e.d. Niet geschikt voor plamuurwerk op glas, kunststof en metaal. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen (stof, vet enz.).
Vorbereiding	Grond sterk zuigende, zanderige en poederige ondergronden.
Aanbrengprocedure	Verwerking met een plamuurmes
Plamuur aanbrengen	Kneed de tube voor gebruik goed. Breng MODULAN 350 reparatiespachtel aan op de beschadigde plek en maak glad met een plamuurmes. Houd bij het aanbrengen over een volledig oppervlak een laagdikte van max. 5 mm aan. Na het drogen zijn de geplamuurde oppervlakken geschikt om te worden geverfd, behangen en beplakt.
Droogtijd	Afhankelijk van de aanbrengdikte, zuiging van de ondergrond en omstandigheden van de omgeving bedraagt de droogtijd ongeveer 8 uur. Bij dikke lagen of ongunstige omstandigheden (bijv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) kan de droogtijd langer zijn.
Aanwijzingen voor verwerking	Niet verwerken bij object- en omgevingstemperaturen onder +5 °C.
Algemene aanwijzingen	Niet geschikt voor plamuurwerk op glas, kunststof en metaal.
Gereedschap reinigen	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Aantekeningen

Soort bindmiddel	Kunststofdispersie
Grondstoffen	Kunststofdispersie, vulstoffen, water, additieven
Densiteit	Ca. 1,8 g/cm ²
pH-waarde	8 - 9
Instructies m.b.t. risico's en veiligheid	Voor veiligheidsrelevante gegevens zie het veiligheidsinformatieblad.
Bewaaradvies	Verpakking goed gesloten en koel, maar vorstvrij bewaren. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Afvalverwijdering	Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Voer niet uitgeharde resten af volgens Euralcode 08 04 10.

Technische informatie april-24

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren (bijv. door proeflagen etc.). Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.