

# MODULAN 6100 PU Satin

Oplosmiddelhoudende, zijdeglanzende, PU-versterkte alkydharsverf



## Productomschrijving

### Toepassing

Oplosmiddelhoudende, zijdeglanzende, PU-versterkte alkydhars lak voor een hoogwaardige afwerking van voorbehandelde ondergronden. Voor binnen en buiten.

### Eigenschappen

- Perfecte vloeïing
- Hoge dekkraft

### Glansgraad

Zijdeglans

### Kleuren

0,75 l RAL 9010 Zuiver wit  
0,75 l RAL 9016 Verkeerswit  
0,75 l RAL 7035 Lichtgrijs  
0,75 l RAL 7016 Antracietgrijs  
0,75 l RAL 3000 Vuurrood  
0,75 l RAL 5010 Gentiaanblauw  
0,75 l RAL 6005 Mosgroen  
0,75 l RAL 9005 Gitzwart  
2,5 l RAL 9016 Verkeerswit  
2,5 l RAL 9010 Zuiver wit

### Verpakking

0,75 l en 2,5 l

### Theoretisch rendement

0,75 l > voor 9 - 11 m<sup>2</sup>

2,5 l > voor 30 - 35 m<sup>2</sup>

Het verbruik is afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

### Verwerkingscondities

Optimaal > 12°C en R.V. < 75%.

## Verwerking

### Ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Gladde ondergronden opschuren.

### Systeem

Onbehandeld hout: 1x voorbehandelen met MODULAN 6001 Uni-Primer. Aflakken met 2 lagen MODULAN 6100 PU Satin. Tussen de lagen goed schuren. Onderhoud: Verwijder stof en vuil. Zorgvuldig schuren. Breng 1 laag MODULAN 6100 PU Satin aan. Renovatie: Verwijder stof, vuil en niet intacte verflagen. Ondergrond schuren. Waar nodig (schraal) plamuren. Breng 2 lagen MODULAN 6100 PU Satin aan als voor- en aflak. Tussen de lagen goed schuren.

### Verwerking

Kwast en roller

### Verdunning

Product is gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met terpentine.

### Droogtijd

Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 4 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur. De droogtijden kunnen variëren door de weersomstandigheden, de kleurkeuze en de laagdikte.

### Verwerkingsinstructies

Goed roeren voor gebruik.

### Algemene informatie

Om een lange levensduur van het systeem te bereiken, dient de verf minimaal één keer per jaar gecontroleerd te worden op mogelijke beschadigingen. Schade moet vakkundig worden gerepareerd.

### Reiniging gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met terpentine reinigen.

## Productinformatie

### Bindmiddel

Alkydhars

### Inhoudsstoffen

Gemodificeerde Alkydhars, Gemodificeerde polyurethaan Alkydhars, Anorganische/organische pigmenten, Vulstoffen, Dearomatiseerde mineral Spirits, Additiven

### Dichtheid

1,25-1,30 kg/l, kan verschillen per kleur

### VOC

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 300 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 300 g/l VOS.

### Veiligheidstekst

Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilig gebruik, reiniging en afvalverwerking.

**Opslag**

Houdbaarheid ca. 12 maanden in originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

**Afval**

Breng restanten van vloeibaar materiaal terug naar het verzamelpunt voor oude verf, verwijder restanten van gedroogd materiaal als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk afval of huishoudelijk afval.

**Technische informatiestatus Jan-2021**

Dit productinformatieblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en omgevingsomstandigheden ontslaat de informatie in de folder de gebruiker niet van de verplichting, ook voortvloeiend uit de algemene handelsregels, om zelfstandig de geschiktheid en bruikbaarheid te controleren (bijv. door middel van testvlakken, etc.) voor het beoogde gebruik. Voor aanvragen die niet duidelijk vermeld staan in dit informatieblad kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Als er een nieuwe editie wordt gepubliceerd, verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid.