



TEC A505 FACADE

GEVELIMPREGNERING

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Voor absorberende en slecht absorberende ondergronden
- Versterkt oud, broos metselwerk
- Voor bescherming tegen regen enz.

PRODUCTOMSCHRIJVING

TEC A505 FACADE is een waterig gevelimpregneermiddel met een krachtig hydrofoob effect. Het waterafstotende karakter is te danken aan de oriëntatie van de siloxaanmoleculen op het bouwmaterialoppervlak. Het ademend vermogen van de bouwdelen blijft behouden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

TEC A505 FACADE wordt gebruikt voor buitenimpregnatie van gevels en metselwerk van baksteen, beton, kalkzandsteen, dakpannen. Ook zeer geschikt voor slecht absorberende ondergronden.

VERWERKING

De te impregneren oppervlakken moeten schoon zijn. Verwijder coatings en onzuiverheden door verf, olie, vet enz. Dicht scheuren, open voegen, enz. vooraf met **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**. Bedek oppervlakken die niet moeten worden verwerkt, zoals glas, hout, metaal, kunststof. Bij slecht absorberend metselwerk **TEC A505 FACADE** direct op het oppervlak aanbrengen door te spuiten, met een kwast of kwast. Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond worden tot 3 lagen aanbevolen. Laat elke laag ten minste 30 minuten intrekken voordat u het oppervlak opnieuw behandelt. Voor niet-absorberende ondergronden, zoals vloertegels of tegels, breng **TEC A505 FACADE** alleen aan op de voegen. Na het indringen van de vloeistof moeten de gladde, niet-absorberende oppervlakken worden afgeveegd met een vochtige doek. Laat elke laag ten minste 30 minuten intrekken voordat u de voegen verder behandelt. Vermijd het afdrijven van de vloeistof. Het behandelde oppervlak moet ten minste 48 uur worden beschermd tegen vorst en vocht.



OPSLAG

TEC A505 FACADE moet droog en vorstvrij worden opgeslagen, ongebruikt materiaal moet afgesloten in de originele verpakking worden bewaard. Restanten mogen niet terug in de verpakking worden gekiept. **TEC A505 FACADE** is in de gesloten originele verpakking ten minste 36 maanden houdbaar als het op de juiste manier wordt bewaard.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de verpakkingen en in de veiligheidsinformatiebladen moeten in acht worden genomen.

LEVERINGSFORMULIER

5 l Bus, artikelnummer 30625568

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Waterige methylalkylsiloxaan/ Acrylzuur-ester copolymeer emulsie.
Kleur	melkwit
Formulier	vloeistof
Bedrijfstemperatuur	5°C – 30°C
Verbruik	Ca. 0,3 liter/m ² , afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.
Ruik	zwak
PH- waarde	8
Dichtheid	1,02 g/ml
Schoonmaken	Eventuele verontreiniging kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. Spoel gereedschap af met veel water.



17 m²
0,3 l/m²

Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.

Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

