

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD



### HORNBACH Houtolie

- ✓ vuil- en waterafstotend
- ✓ beschermt tegen uitdroging
- ✓ frist kleuren fraai op

#### Eigenschappen

Hornbach Houtolie Bangkirai is een speciaal op bangkirai afgestemde, impregnerende oliebehandeling op oplosmiddelbasis. Optimaal geschikt voor kleuroprissing, benadrukt de natuurlijke houtnerf (aanvuring). De houtolie bangkirai biedt weers- en uv-bescherming, is bijzonder waterafstotend en laat tegelijk de poriën open, is ademend en vochtregulerend. Hij creëert robuuste, vuilafstotende, slijtvaste oppervlakken, beschermt het hout tegen uitdroging, voorkomt vergrijzing, vermindert scheurvorming en bladdert niet af.

#### Toepassingen

Ideaal voor onbehandeld of reeds geolied bangkirai buitenshuis, bijv. terrasvloeren, houten trappen, tuinmeubelen, balkons, plantenbakken enz. Ook geschikt voor andere harde houtsoorten buitenshuis.

#### Kleur

Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen.

#### Glansgraad

-

#### Samenstelling

Alkydhars, lijnolie, organische en anorganische pigmenten, additieven.

#### Lichtechtheid

Zeer goed

#### Weersbestendigheid

Zeer goed

#### Verdunning

Onverdund te gebruiken.

#### Verbruik

1 L is voldoende voor ca. 22 m<sup>2</sup> bij één laag, afhankelijk van absorptie en de toestand van het hout. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen.

#### Droogtijd / Overschilderbaar

Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 24 uur. Doorgehard na ca. 1 week, al naargelang de weersomstandigheden. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. De eerste 36 uur mag het hout niet met vocht in aanraking komen.

#### Schildersgereedschap

Kwast, roller, katoenen doek.

#### Reiniging gereedschap

Na gebruik gereedschap direct reinigen met kwastreiniger of terpentijn.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD



### Verwerking

De ondergrond moet absorberend, schoon, droog, vet- en stofvrij en druk- en trekvast zijn. Oude, afsluitende lagen en waslagen verwijderen. De houtvochtigheid mag niet meer dan 15 % bedragen.

Houtolie goed schudden of roeren voor gebruik.

**Stap 1:** Onverdund en gelijkmatig dun aanbrengen, tot het hout geen olie meer kan opnemen. Altijd in richting van de houtnerf aanbrengen.

**Stap 2:** Na ca. 15 min. de resterende, niet opgenomen olie met een katoenen doek verwijderen. Er mag geen olie op het oppervlak achterblijven. Goed laten drogen (24 uur). Indien nodig de behandeling herhalen, tot het hout verzadigd is. Op reeds met olie behandeld hout is doorgaans 1 laag voldoende.

**Tip:** Ook tijdens de verwerking af en toe omroeren.

Wij raden u aan, het houten oppervlak eenmaal per jaar na te behandelen. Op hout dat sterk aan de weersomstandigheden blootgesteld is kan het noodzakelijk zijn om vaker een laag olie aan te brengen.

### Omstandigheden

Niet bij direct zonlicht en niet onder +10 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Koel maar vorstvrij, tegen zonlicht beschermd, in de goed afgesloten verpakking, verwijderd van levens- en voedermiddelen bewaren. Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden.

**Let op:** Met olie doordrenchte doeken kunnen spontaan ontbranden (vanwege het lijnoliegehalte). Deze dient men daarom in goed gesloten, vuurvaste, metalen verpakkingen te bewaren of voor het weggooien uitgebreid aan de lucht (in de openlucht) te laten drogen.

### Veiligheidsadviezen

#### OPLOSMIDDELRIJK

##### Gevaar



Koolwaterstof C10 - C13 n alkane, isoalkane, ringvormig, < 2 % aromaten gehalte

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.

P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

P331: GEEN braken opwekken.

P501: Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of vuilinzamelingsplaats afvoeren.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat Onverzadigde C18 vetzuren, reactieproduct met tetraethyleenpentamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, onthefte onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD



---

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l. Dit product bevat maximaal 700 g/l VOS.

UFI: 6FV0-90JH-V006-R874

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.